Unit cell volumes at RT

$PbZrO_3$	71.1 $Å^3$
PSN	67.9 $Å^3$
PZN	66.4 $Å^3$
PMN	65.9 $Å^3$
$PbTiO_3$	63.2 $Å^3$